

# **IMPRIMACIÓN A**

## **PRETRATAMIENTO PARA SUPERFICIES POROSAS**

Edición: 0 Revisión: B

Fecha: Abril/04

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Imprimación selladora para materiales porosos que van a ser protegidos con **GUIC ANTIGRAFFITI**.

Debido a su composición, su aplicación impide la entonación de los materiales cuando se les aplica **GUIC ANTIGRAFFITI**.

Dependiendo de las características y porosidad de l material, en la mayoría de los mismos no se aprecia la existencia de la protección antigraffiti, cuando se aplica **IMPRIMACIÓN A** previamente.

### **CARACTERÍSTICAS:**

**Aspecto:** Blanquecino lechoso.

**Película formada:** Transparente.

**Tiempos de secado:** Tacto 30 minutos.

**(20°C;55% H.R.)** Repintado, mínimo 24 horas.

**Aplicación:** Brocha, rodillo, pulverización.

**Rendimiento teórico:** 7 m<sup>2</sup>/kg a 35 micras de espesor de película seca.

El rendimiento práctico dependerá de la rugosidad y porosidad de l material, espesores mayores, condiciones de aplicación, etc.

### **PREPARACIÓN SUPERFICIAL:**

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, lechada, aceite, polvo o cualquier otro contaminante.

Las superficies sin porosidad, deben desbastarse por medios mecánicos o por ataque químico con nuestro **COBRESOL C**, enjuagando posteriormente con agua para eliminar todo resto de producto.

### **MODO DE EMPLEO:**

Remover lentamente el contenido del envase.

Aplicar una capa mediante brocha, rodillo o pulverización, cubriendo bien la superficie y saturando el soporte.

Dejar secar durante 24 horas como mínimo, antes de aplicar **GUIC ANTIGRAFFITI**.

## **IMPRIMACIÓN A**

### **PRETRATAMIENTO PARA SUPERFICIES POROSAS**

#### **RECOMENDACIONES ESPECIALES:**

Ante la multitud de variedades de materiales, es conveniente realizar un pequeño ensayo para comprobar la idoneidad del tratamiento.

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C, ni con humedad relativa superior al 85%.

Respetar los intervalos mínimos de repintado con **GUIC ANTIGRAFFITI**.

No diluir el producto con ningún disolvente.

#### **BENEFICIOS:**

Facilidad de aplicación

Ausencia de olores y vapores nocivos

Eliminación del oscurecimiento del soporte

NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A.